

ПЛИТИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ТЕХНОРУФ Н ПРОФ

ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005:2015

**Негорючі плити з кам'яної вати з порід
габро-базальтової групи**



Опис продукції

ТЕХНОРУФ Н ПРОФ – це негорючі, гідрофобізовані тепло-, звукоізоляційні плити з мінеральної вати на основі гірських порід базальтової групи.

Сфера використання:

Плити **ТЕХНОРУФ Н ПРОФ** призначені для застосування у цивільному та промисловому будівництві в якості теплоізоляційного шару при новому будівництві та реконструкції будівель і споруд різного призначення.

В якості одношарової теплоізоляції або верхнього шару при дво- або тришаровому виконанні ізоляції з улаштуванням «мокрої» або «сухої» стяжки по поверхні ізоляції. Також у якості нижнього шару при дво- або тришаровому виконанні теплоізоляції покрівель.

Вказівки щодо застосування:

Згідно з "Рекомендаціями щодо проектування теплоізоляції огороджувальних конструкцій житлових, громадських та промислових будинків».

Зберігання:

Плити повинні зберігатися запованими і укладеними штабелями на піддоні окремо за марками та розмірами. Протягом усього терміну зберігання матеріал повинен бути захищений від дії атмосферних опадів. Висота штабеля плит при зберіганні не повинна перевищувати 3 м.

Відомості про упаковку:

Для упаковки застосовують поліетиленову термоусадочну плівку. Спосіб обгортання і фіксації пакувального матеріалу повинен забезпечувати надійну і міцну упаковку плит, їх захист під час вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування та зберігання.

Основні фізико-механічні характеристики

Найменування показника	Од. виміру	Критерій	Значення	Метод випробування
Міцність на стиск при 10% деформації	МПа	не менше	0,04	ДСТУ Б В.2.7-38
Міцність на стиск під точковим навантаженням	Н	Не менше	500	ДСТУ Б В.2.7-38
Горючість	ступінь	-	НГ	ДБН В.1.1-7
Теплопровідність:	Вт/м*К	не більше	0,038	ДСТУ Б В.2.7-105
λ_{25}		-	0,041*	ДСТУ Б В.2.7-182
λ_A		-	0,042*	ДСТУ Б В.2.7-182
λ_B				
Паропроникність	мг/(м·год·Па)	не менше	0,3	ДСТУ Б В.2.7-253
Вологість за масою	%	не більше	0,5	ДСТУ Б В.2.7-38
Водопоглинання при повному зануренні за об'ємом	%	не більше	1,5	ДСТУ Б В.2.7-38
Вміст органічних речовин	%	не більше	4,5	ДСТУ Б В.2.7-38
Густина	кг/м ³	-	120±10	ДСТУ Б В.2.7-38
Термін ефективної експлуатації	Років	Не менше	50*	ДСТУ Б В.2.7-182

* - згідно з Протоколом №41-16/20 ДП НДІБМВ

Геометричні параметри:

Найменування показника	Од. виміру	Значення	Метод випробування
Довжина	мм	1000, 2000, 2400 (±10)	ДСТУ Б В.2.7-38
Ширина	мм	500 (±5)	ДСТУ Б В.2.7-38
Товщина (з кроком 10 мм)	мм	50-180 (±2)	ДСТУ Б В.2.7-38